

SOLYCO Pro

R-TG 96h.5 /445



Excelente comportamiento térmico y mejor garantía de rendimiento: módulo de alto rendimiento de alta tecnología con tecnología de heterounión



Excelente comportamiento térmico

Módulo de doble vidrio HJT con un coeficiente de temperatura mejorado del 0,24 %.



Mejor protección contra la humedad

Junta de butilo adicional para una protección óptima contra la humedad.



Mayor vida útil

La combinación especial de materiales de encapsulado garantiza la máxima durabilidad y fiabilidad.



La mejor calidad de célula

Máxima fiabilidad gracias al uso exclusivo de células de clase A. El 100 % ha sido probado mediante EL.



Garantía mejorada


Hasta 30 años de garantía del producto y un 90,3 % de garantía de rendimiento tras 30 años gracias a un comportamiento más allá de las normas.

Certificaciones

- IEC 61215:2016 (fiabilidad del módulo)
- IEC 61730:2016 (seguridad del módulo)
- IEC TS 62804-1:2015 (resistencia a PID)
- IEC 61701:2020 (resistencia a la niebla salina)
- IEC 62716:2013 (resistencia al amoníaco)



DE 63944028



Superior Solar Solutions

 Garante alemán



R-TG 96h.5 /445

Parámetros mecánicos

Tecnología de célula	HJT, monocristalina
Dim. de las células y número de células	182 mm x 105 mm; 96 uds.
Dimensiones del módulo	1762 mm x 1134 mm x 30 mm
Peso del módulo	24,8 kg
Marco	Aluminio anodizado de color negro
Vidrio anterior	Vidrio solar endurecido de 2,0 mm con revestimiento antirreflectante
Vidrio posterior	Vidrio solar endurecido de 2,0 mm
Caja de conexiones y grado de protección	3 uds. con un diodo de derivación cada una, IP68 completamente sellada
Cable con conector	Cable solar de 4 mm ² con una long. de 120 cm, conector STÄUBLI MC4-Evo 2

Datos eléctricos

Condiciones	STC	NMOT	BNPI
Potencia nom. P _{max} en condic. STC (Wp)	445	338	499
Tensión en punto máx. potencia V _{mp} (V)	30,61	29,12	30,83
Corriente en punto máx. potencia I _{mp} (A)	14,54	11,62	16,19
Tensión en circuito abierto Voc (V)	36,45	34,79	36,75
Corriente en cortocircuito I _{sc} (A)	15,24	12,18	17,29
Coeficiente de bifacialidad (%)	85 ± 5		
Grado de eficiencia del módulo (%)	22,3		

Valores nominales en condiciones estándar de prueba (STC): Irradiación 1000 W/m²; espectro AM 1.5; temperatura del módulo 25 °C; clasificación según P_{max} 0 a +5 W. Datos nominales en condiciones nominales de funcionamiento (NMOT): Irradiación 800 W/m²; espectro AM 1.5; temperatura ambiente 20 °C; velocidad del viento 1 m/s. BNPI (Bifacial Nameplate Irradiance): Radiación de 1000 W/m² en la cara anterior y 135 W/m² en la cara posterior; aplicada mediante un método de la norma IEC TS 60904-1-2. Tolerancia P_{max}: ±3,0 %; tolerancias Voc, V_{mp}, I_{sc}, I_{mp}: ±5,0 %.


Condiciones de conexión y operación

Tensión máxima del sistema	1500 V
Rango de temp. admisible	-40 °C ... +85 °C
Resistencia mecánica ¹	A la presión testada con 5400 Pa A la succión del viento testada con 2400 Pa
Clase de protección	II
Máxima corriente inversa	30 A
Clasificación contra incendios ²	A (UL 790) B _{ROOF} (t1) según DIN EN 13501-5:2016
Resistencia al granizo	Diámetro de granizo de hasta 30 mm y velocidades de 23,9 m/s (HW3)

¹ Resistencia especificada para la carga de presión: 3600 Pa y resistencia para la carga de succión: 1600 Pa;
² Para todas las inclinaciones de tejado.

Comportamiento térmico

CT de la potencia máx. (P _{max})	-0,24 %/°C
CT de tensión en circuito abierto (Voc)	-0,24 %/°C
CT de corriente en cortoc. (I _{sc})	+0,04 %/°C
Temperatura nominal de funcionamiento del módulo (NMOT)	44 ± 2



Embalaje



36
módulos verticales sobre paleta



936
módulos por camión



936
kg por paleta

